

Коробочный картон влагопрочный. Технические показатели

Показатель	Норма
Масса 1 м ² , г	340±10, 400±10, 480±10
Толщина, мм	0,5±0,02; 0,6±0,03; 0,7±0,03
Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении, Н*см, min	0,50
Сопротивление расслаиванию (по кромке) в поперечном направлении, Н, min	120
Поверхностная впитываемость воды по Коббу ₆₀ , г/м ²	
Верх	18
Низ	18
Влажность, %	5-10