

## Основные технические характеристики спичечного картона

Марка картона	Масса 1 м <sup>2</sup> , г	Толщина, мм	Скручиваемость мм вверх/вниз	Поверхностная впитываемость г/м <sup>2</sup> по каждой стороне н/б	Белизна со стороны покровного слоя, %, н/м	Сопротивление расслаиванию по кромке, н н/м	Влажность, %
"СВ"	340±10	0,47±0,02	15/20	30/40	65	110	6±2
	290±15	0,40±0,02					
"С"	330±10	0,47±0,01	15/20		-		
	290±15	0,40±0,02		-			