

Основные технические характеристики картона для гильз (гильзового картона)

МАРКА КАРТОНА	МАССА 1 м ² , г	ТОЛЩИНА, мм	ПОВЕРХНОСТНАЯ ВПИТЫВАЕМОСТЬ г/м ²	АБСОЛЮТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОДАВЛИВАНИЮ кПА, н/м	РАЗРУШАЮЩЕЕ УСИЛИЕ, Н н/м	СОПРОТИВЛЕНИЕ РАССЛАИВАНИЮ ПО КРОМКЕ, Н н/м	ВЛАЖНОСТЬ, %
"С"	370±20	0,50±0,03	50-150	950	350	110	6±2
"С-1"	370±20	0,50±0,03	н/б 50	950	350	110	
"С-2"	450±20	0,64±0,03	н/б 50	1050	400	110	
"С-3"	370±20	0,50±0,03	50-150	1100	500	150	
"С-4"	490±15	0,66±0,03	100-180	100	400	130	
"С-5"	490±15	0,66±0,03	140-220	1150	480	140	6±2