

Основные технические характеристики коробочного картона

МАРКА КАРТОНА	МАССА 1 м ² , г	ТОЛЩИНА, мм	ПОВЕРХНОСТНАЯ ВПИТЫВАЕМОСТЬ, г/м ² н/б	ЖЕСТКОСТЬ при статическом изгибе, Н.см н/м	СОПРОТИВЛЕНИЕ РАССЛАИВАНИЮ ПО КРОМКЕ, Н н/м	ВЛАЖНОСТЬ, %
	300±10; 340±10; 400±15; 480±15; 520±15;	0,40±0,02; 0,50±0,02; 0,60±0,03; 0,70±0,03; 0,80±0,03;	-	0,50; 1,10	80	5-10
«КТ»	300±10; 340±10; 400±15; 480±15; 520±15;	0,40±0,02; 0,50±0,02; 0,60±0,03; 0,70±0,03; 0,80±0,03;	150	0,50; 1,10	120	5-10
«КТ-01»	300±10; 340±10; 400±15; 480±15; 520±15;	0,40±0,02; 0,50±0,02; 0,60±0,03; 0,70±0,03; 0,80±0,03;	150	0,50; 1,10	120	5-10
«КТК»	150±10; 175±13; 200±20; 250±20; 300±25; 350±25;	0,35±0,04; 0,4±0,04; 0,45±0,04; 0,5±0,04; 0,55±0,04; 0,6±0,04;	60 (для клееного картона)	0,4; 0,8	100	7-8
«В»	200±30; 340±30; 420±30; 460±30; 520±30; 590±30; 660±30;	0,30±0,04; 0,50±0,04; 0,60±0,04; 0,70±0,04; 0,80±0,04; 0,90±0,04; 1,00±0,04;	Не более 50	0,5; 2,5;	-	7-8
«ВК»	200±30; 340±30; 420±30; 460±30;	0,30±0,04; 0,50±0,04; 0,60±0,04; 0,70±0,04;	Не более 50	0,50; 1,10;	-	7-8
«ККС»	-	1,40±0,18; 1,80±0,20;	Не более 50	5,00; 7,75;	-	10-11