

Основные технические характеристики кровельного картона

| Марка картона | Ширина, мм | Масса, г/1 м ² | Влажность, в % | Впитываемость | Время пропитки | Разрывная нагрузка, кгс |
|-------------------|------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|
| Картон кровельный | 1000 | 250-300-350 | Не более 6% | Не менее 135% | Не более 40 с. | Не менее 20-23 кгс |