

**Основные технические характеристики картона для изготовления сотовых наполнителей**

Марка картона	Масса 1 м <sup>2</sup> , г	Сопротивление расслаиванию по кромке, н/м	Разрушающее усилие, н/м	Влажность, %
КС-140	140±5	120	180	6-8
КС-170	170±5		320	
КС-175	175±5		320	