

Основные технические характеристики картона хром-эрзац

Масса 1 м ² , г	Толщина, мм	Поверхностная впитываемость, г/м ² н/б	Сопротивление расслаиванию по кромке, н н/м	Жесткость при статическом изгибе, н.см н/м	Белизна, % н/м	Влажность, %
260 «НМ»	0,36±0,02	60/60	90	0,30	Не менее 70	5-10
280 «НМ»	0,38±0,02(0,03)	60/60		0,30		
360 «НМ»	0,50±0,04	60		0,50		
440 «НМ»	0,60±0,05			0,70		
580 «НМ»	0,80			-		