

Картон влагопрочный для плоских слоев гофрокартона. Показатели качества.

Наименование показателя	Нормативные значения				
Марка влагопрочный (ВП)					
Масса 1 м ² , г	140±5	150±5	175±5	200±10	250±10
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее	430	450	480	500	550
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, не менее	180	200	220	240	260
Поверхностная впитываемость воды по Коббу ₆₀ верхней стороны, г/м ² нижней стороны, г/м ²	18 25				
Влажность, %	8±2				